

Grundierung Quartz 061

Version 01 | 30.06.2026



Allgemeine Informationen

Grundierung Quartz 061 ist einen mit Quartz-sand vor gefüllten Haft Grund, geeignet für saugenden und nicht-saugenden Untergründen.

Produktmerkmale:

- Sehr emissionsmindernde
- Emission EC 1 plus
- Direkt Einsatz Bereit
- Alkali Feuchtigkeitsbeständige
- Applikation freundlich
- Für Wand und Boden
- Fußbodenheizung geeignet

Anwendung

Grundierung Quartz 061 ist geeignet für nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen sowie zum Beispiel:

- Fliesen, Zement/Beton
- Gipsplatten
- Putz (Zement und Gips Gebunden)
- Anhydrid Oberflächen
- Gipsblock / Gas beton
- Wasserfest verklebten multiplex (MDF)

Technische Daten

Grundierung Quartz 061	
Basis	Acryl Emulsion
Farbe	Rosa
Alkali Beständigkeit	Ist resistent gegen alkalische Feuchtigkeit
Klassifizierung	Emission EC 1 plus getestet nach EN 13999-2/4
Verbrauch	0,2-0,3 kg/m ² , abhängig von der Rolle oder Untergrund
Alterung	Zeigt nach dem Trocknen keine Hinweise von Alterung
Giscode	M-GF01

Vorbereitung des Untergrunds

- Die Oberfläche sollte gesund und ausreichend druckstabil sein.
- Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Schmutz, Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein.

Verarbeitung

- Verarbeitungstemperatur: ab 5°C bis 25°C (Temperatur der Umgebung und der Oberfläche).
- Grundierung - Quartz 061 für den Einsatz manuell durch Rühren.
- Nach dem Rühren die Grundierung dünn und gleichmäßig mit einer Walze oder Block Pinsel auftragen.
- Trockenzeit: ca. 1 - 2 Stunden (je nach Substrat, Anwendung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur).

Hinweis:

- Das Produkt kann Haut reizen, tragen Sie schützende Kleidung.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Verpackung

Dieses Produkt ist in einer 1-kg-Packung erhältlich.

Lagerungshinweise & Haltbarkeit

Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Vermeiden Sie die Einwirkung von Frost und Wärmequellen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung.

Haltbar bis 12 Monate nach dem Herstellungsdatum (siehe Chargennummer), sofern das Produkt in einer verschlossenen Originalverpackung gelagert wird.

Sicherheitsvorschriften

Informationen zur sicheren Lagerung und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Lesen Sie dieses Datenblatt sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Das MSDS ist unter www.design-beton.de erhältlich.

Transport

ADR: n.z.

UN: n.z.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5
6088 PB Roggel (NL)
+31 (0)475 49 10 19
info@romar-voss.nl
romar-voss-floorsystems.nl