

Komplettset

Version 01 | 02.07.2026



Allgemeine Informationen

Trendy Design-Beton ist eine dekorativer, feuchtraumbeständiger 2-komponenten Spachtel das in verschiedenen Farben erhältlich ist und besteht aus einer Mischung von spezial ausgewählten Mineralen Grundstoffen mit Harz.

Produktmerkmale:

- Dekorativer, feuchtraumbeständiger Wand- und Fußboden Spachtel für innen.
- Durch unterschiedliche Handschrift von Verarbeiter wird jedes Objekt zu einem Unikat.

Anwendung

Trendy Design-Beton ist geeignet für nahezu allen Untergründen sowie: Fliesen, Zement/Beton, Gipsplatten, Putz (Zement und Gips Gebunden), Anhydrid Oberflächen, Gipsblock / Gas beton und Wasserfest verklebten multiplex (MDF). Durch die hydrophoben Eigenschaften ist das Material sehr geschickt für sowohl Fußböden, als auch Wände, Arbeitsplatten, Duschen, Treppen, Möbeln etc. Geeignet als wasserfeste oder dekorative Oberflächenbehandlung.

Technische Daten

Basis Füllstoff	
Farbe	Weg vom weiß
Viskosität	n.z.
Dichte	2,2 g/m ³
Feststoffgehalt	100 % (m)
pH	n.z.
Verarbeitungstemperatur	10 - 25 °C
Verbrauch	Ca. 2 kg/m ²
Haltbarkeit	9 Monate in einer verschlossenen Originalverpackung

Harz	
Farbe	Milchig
Viskosität	Ca. 50 mPa.s

Dichte	1,05 g/m ³
Feststoffgehalt	35 % (m)
pH	8,5 - 9,5
Verarbeitungstemperatur	10 - 25°C
Haltbarkeit	9 Monate in einer verschlossenen Originalverpackung

Sealer

Farbe	Milchig
Viskosität	Ca. 50 mPa.s
Dichte	1,05 g/m ³
Feststoffgehalt	32 % (m)
pH	8,0-9,0
Verarbeitungstemperatur	10 - 25 °C
Verbrauch	Ca. 50 g/m ²
Trocknung	Begehrbar nach 1 bis 1,5 Stunden bei 20 °C
Haltbarkeit	9 Monate in einer verschlossenen Originalverpackung

PU-HQ Matt - Nass

Mischungsverhältnis	A : B = 5 : 1 (Gewichtsteile)
Farbe	Milchig
Viskosität	Gemischt 2100 mPa.s bei 25 °C.
Dichte	1,15 kg/dm ³ ISO 2811
Feststoffgehalt	42 % gew. EN ISO 3251
Verbrauch (2 Schichten)	Ca. 200 g/m ²
Verarbeitungszeit	Ca. 60 Minuten (20 °C und 60 % r. F.)

Verarbeitungstemperatur	10 - 25°C
Haltbarkeit	12 Monate in einer verschlossenen Originalverpackung
PU-HQ Matt - Trocken	
Trocknung (20 °C, 65 % r.F.)	Begehbar nach 8 Stunden (20 °C) Bereit für die Aufnahme der nächste Schicht Nach circa 3-4 Stunden Voll belastbar nach 7-14 Tage
Glanz (85°)	15 Glanzeinheiten Gardner DIN 67530/ ISO 2813
Abriebfestigkeit CS 17	19,8 mg Taber - ASTM D4060 (1 kg/1000 Umdrehungen)

Verarbeitung

Bitte lesen Sie die separate Verarbeitungsanleitung für eine ausführliche Verarbeitung sorgfältig durch.

Hinweis:

- Das Produkt kann Haut und Atemwege reizen, tragen Sie schützende Kleidung.
- Gefahr eines schweren Schadens bei Berührung mit den Augen.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie eine Maske für den Mund und Schutzbrille für die Augen.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Verpackung

Dieses Produkt wird ausreichend für 5 m² verpackt im Luft- und Feuchtigkeit dichten Eimer.
Zusammenstellung der 5 m² Komplett Sets ist wie folgend:

- Grundierung Quartz 051
- Basis Füllstoff
- Harz
- Sealer
- PU-HQ Matt (A+B)

Das Farbpigment ist getrennt verpackt und wird nach Angabe der Endverbraucher in der gewünschte Farbe mitgeliefert.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5
 6088 PB Roggel (NL)
 +31 (0)475 49 10 19
 info@romar-voss.nl
 romar-voss-floorsystems.nl