

Sealer

Version 01 | 30.06.2026



Allgemeine Informationen

Sealer ist ein Acryl Hybrid aus Emulsion und Dispersion. Der Sealer wird eingesetzt als Aufbrennsperre und Abdichtung bei unsere Trendy Design-Beton.

Produktmerkmale:

- Höchster Qualität.
- Für normale bis sehr schwere Bedingungen geeignet.
- Ist bei zwei Lagen bereits Flüssigkeitsdicht.
- Leicht an zu wenden.

Technische Daten

Sealer	
Farbe	milchig
Viskosität	ca. 50 mPa.s
Dichte	1,05 g/m ³
Feststoffgehalt	32 % (m)
pH	8,0-9,0
Verarbeitungstemperatur	10 - 25 °C
Giscode	M-DF01
Verbrauch	Ca. 50 g/m ²
Trocknung	Begehrbar nach 1 bis 1,5 Stunden bei 20 °C

Verarbeitung

- Vor dem Auftragen des Sealers muss die Oberfläche vollkommen sauber und befreit sein von Staub und Dreck, Staub und Dreck können nämlich die gute (Wasser wählende) Funktion von dem Produkt Beeinflussen.
- Für das beste Resultat und gutem Schutz vor Wasser müssen sie den Sealer aufrollen mit eine walze (kreuzweise am besten mit eine Flo Höhe von 6 oder 7 mm) und/oder einreiben, durch diese Form von Verarbeitung sorgt der Sealer dafür das alle Poren verschlossen werden.
- Nach dem anbringen und trocknen des Sealers sollten Sie mindestens 4 und spätestens 24 Stunden danach die Endlackierung anbringen.

Hinweis:

- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei Inhalation/Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und Label zeigen.

Verpackung

Dieses Produkt ist in 1 Liter Polyethylen-Kunststoff Flaschen erhältlich.

Lagerungshinweise & Haltbarkeit

Es wird empfohlen, dieses Produkt kühl bei maximum Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Vermeiden Sie die Einwirkung von Frost und Wärmequellen wie beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung.

Haltbar bis 9 Monate nach dem Herstellungsdatum (siehe Chargennummer), sofern das Produkt in einer verschlossenen Originalverpackung gelagert wird.

Sicherheitsvorschriften

Informationen zur sicheren Lagerung und Verwendung dieses Produkts finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS). Lesen Sie dieses Datenblatt sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Das MSDS ist unter www.design-beton.de erhältlich.

Transport

ADR: n.z.

UN: n.z.

Romar-Voss Floor Systems

Bevelantstraat 5

6088 PB Roggel (NL)

+31 (0)475 49 10 19

info@romar-voss.nl

romar-voss-floorsystems.nl